ASTM-specificatie

A194-8M / 8MA

Benamingen

DIN	—	ASTM	A194-8M / 8MA
AISI	—	UNS	S31600
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo
min.	0	0	0	0	0	16,0	10,0	2,00
max.	0,08	2,00	0,045	0,030	1,00	18,0	14,0	3,00

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.