ASTM-specificatie

A194-8R / 8RA

Benamingen

DIN	—	ASTM	A194-8R / 8RA
AISI	—	UNS	S20910
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	Co+%Ta	N	V
min.	0	4,0	0	0	0	20,5	11,5	1,50	0,10	0,20	0,10
max.	0,06	6,0	0,045	0,030	1,00	23,5	13,5	3,00	0,30	0,40	0,30

www.hetraco.com · hetraco@hetraco.com · 055 303 21 80
Hoornaar 11 · 7317 BR Apeldoorn · Nederland

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.