ASTM-specificatie

A320-B8F / B8FA

Benamingen

DIN	—	ASTM	A320-B8F / B8FA
AISI	—	UNS	S30300
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Opmerking Rm en A afhankelijk van rondmaat

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Mn	P	S	Si	Ni	Cr
min.	0	0	0	0,15	0	8,0	17,0
max.	0,15	2,00	0,20	—	1,00	10,0	19,0

Mechanische eigenschappen

Rm min	A
515-860 N/mm²	**12-30%**

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.