ASTM-specificatie

A320-L7 / L7M

Benamingen

DIN	—	ASTM	A320-L7 / L7M
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Mn	P	S	Si	Cr	Mo
min.	0,38	0,75	0	0	0,15	0,80	0,15
max.	0,48	1,00	0,035	0,040	0,35	1,10	0,25

Mechanische eigenschappen

Rm min	A
860 N/mm²	**16-18%**

Fastens every industry
www.hetraco.com · hetraco@hetraco.com · 055 303 21 80
Hoornaar 11 · 7317 BR Apeldoorn · Nederland

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.